

BEST AVAILABLE COPY



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) Veröffentlichungsnummer: **0 619 504 A1**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: **94105480.1**

(51) Int. Cl.⁵: **G02B 1/10**

(22) Anmeldetag: **08.04.94**

(30) Priorität: **08.04.93 DE 4311572**

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
12.10.94 Patentblatt 94/41

(94) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE FR GB IT LI NL SE

(71) Anmelder: **Optische Werke G. Rodenstock**
Isartalstrasse 43
D-80469 München (DE)

(72) Erfinder: **Scherg, Gerd-Peter, Dr.**
Röntgenstrasse 45
D-82131 Martinsried (DE)
Erfinder: **Schöbl, Medard**
Bruckerstrasse 11a
D-82290 Landsberied (DE)
Erfinder: **Vögt, Michael, Dr.**
Georg-Hallmair-Strasse 4
D-81369 München (DE)

(74) Vertreter: **Münich, Wilhelm, Dr.**
Kanzlei München, Steinmann, Schiller
Wilhelm-Mayr-Str. 11
D-80689 München (DE)

(54) **Antireflex-Belag.**

(57) Beschrieben wird ein Antireflex-Belag für ein Brillenglas aus Poly-(di-ethylenglycolbisallylcarbonat), Polycarbonat, Polymethylmethacrylat, Polythiourethanen, Poly(bisphenol-A-bis-allylcarbonat). Die Erfindung zeichnet sich dadurch aus, daß die oberste Schicht des Antireflex-Schichtsystems eine niederbrechende Schicht mit einer Dicke zwischen $0,5 \cdot 1,5 \cdot \lambda/4$ für eine in der Brillenoptik übliche Bezugswellenlänge ist, die wenigstens teilweise aus mindestens einem Metallfluorid mit einem Brechungsindex $\leq 1,43$ besteht.

EP 0 619 504 A1

EP 0 619 504 A1

Die Erfindung bezieht sich auf einen Antireflex-Belag für ein Brillenglas aus den im Oberbegriff des Patentanspruchs 1 angegebenen Kunststoffmaterialien.

Neben dem in der Vergangenheit fast ausschließlich für Brillengläser aus Kunststoff mit mittlerer bis guter Qualität eingesetzten Poly-(Diethylenglycolbisallylcarbonat) - auch bekannt unter der Handelsbezeichnung CR39 - werden seit einiger Zeit verstärkt auch andere Kunststoffmaterialien in Betracht gezogen, die einen höheren Brechungsindex (1,6 bis 1,7) als Poly-(diethylenglycolbisallylcarbonat) haben, dessen Brechungsindex $n = 1,5$ ist.

Bei allen genannten Kunststoffmaterialien stellt sich jedoch folgendes Problem:

Da die Temperaturbeständigkeit von Brillengläsern aus Kunststoff sehr viel geringer als die Temperaturbeständigkeit von Brillengläsern aus "Silikatglas" ist, sind in der Vergangenheit eine Reihe von Schichtmaterialien für Entspiegelungs- bzw. Antireflexbeläge, die sich bei Brillengläsern aus Silikatglas als sehr effektiv erwiesen haben, für Brillengläser aus Kunststoffmaterial nicht in Betracht gezogen worden:

Nur beispielsweise wird auf das Standardwerk Dünnschicht-Technologie von Kienel, erschienen im VDI-Verlag, verwiesen, in dem auf Seite 474 wörtlich ausgeführt ist:

Die Temperatur darf beim CR 39 rund 100°C nicht überschreiten. Versuche haben ergeben, daß MgF_2 -Schichten, bei dieser Temperatur auf Kunststoff aufgedampft, keinesfalls den Gebrauchsansprüchen genügen. Da andere Beschichtungsmaterialien mit einer Brechzahl, die wesentlich kleiner als die des CR 39, nicht verfügbar sind, ist bei Kunststoffbrillengläsern eine Reflexionsminderung durch eine Einzelschicht praktisch nicht möglich.

Aufgrund dieser sowie ähnlichen, in anderen Lehrbüchern zu findenden Aussagen ist in der Vergangenheit die Verwendung von Metallfluoriden und insbesondere von MgF_2 -Schichten für Brillengläser aus dem im Oberbegriff des Patentanspruchs 1 genannten Kunststoffmaterialien nicht in Betracht gezogen worden.

Lediglich für dünne Polyesterfolien ist in der DE 39 41 796 A1 die Verwendung von MgF_2 -Schichten vorgeschlagen worden. Die Verhältnisse bei Polyesterfolien sind jedoch nicht mit den Verhältnissen bei dicken Substraten - wie sie Brillengläser darstellen - aus den eingangs genannten Kunststoffmaterialien vergleichbar.

Die Erfindung geht nun von der Erkenntnis aus, daß es - entgegen der in der Literatur vertretenen Auffassung - doch möglich ist, Metallfluorid-Schichten und insbesondere MgF_2 -Schichten auf Brillengläser aus Poly-(diethylenglycolbisallylcarbonat), Polycarbonat, Polymethylmethacrylat, Polythiourethanen, Poly-(bisphenol-A-bisallylcarbonat) derart aufzubringen, daß die Schichten den üblichen Gebrauchsansprüchen hinsichtlich Abriebfestigkeit, Lebensdauer etc. genügen. Geeignete Verfahren sind beispielsweise plasmaunterstützte Aufdampfverfahren, wie sie exemplarisch in der EP 0 463 230 A1 beschrieben sind, aber auch (bedingt) Sputter-Verfahren.

Demgemäß wird erfindungsgemäß vorgeschlagen, daß die oberste Schicht des Antireflex-Schichtsystems für Brillengläser aus den im Oberbegriff des Patentanspruchs 1 angegebenen Materialien eine niederbrechende Schicht mit einer Dicke zwischen $0,5 \dots 1,5 \cdot \lambda / 4$ für eine in der Brillenoptik übliche Bezugswellenlänge ist, die wenigstens teilweise aus mindestens einem Metallfluorid mit einem Brechungsindex $\leq 1,43$ besteht.

Die Bezugswellenlänge λ kann dabei insbesondere 550 nm sein.

Als Metallfluoride kommen u.a. Aluminiumfluorid, Calciumfluorid, Lithiumfluorid, Natriumaluminiumfluorid (Kryolith, Chiolith oder NaF), Yttriumfluorid, Bariumfluorid, Hafniumfluorid, Scandiumfluorid oder Strontiumfluorid in Frage. Besonders bevorzugt ist jedoch die Verwendung von Magnesiumfluorid (MgF_2).

Dabei ist es insbesondere möglich, daß der Antireflexbelag entgegen der in der Literatur vertretenen Meinung eine einzige Schicht, nämlich eine Schicht beispielsweise aus MgF_2 aufweisen kann.

Selbstverständlich sind aber auch aus mehreren Schichten aufgebaute Schichtsysteme möglich:

So ist es möglich, unter der niederbrechenden Schicht eine hochbrechende Schicht mit einer Dicke $< \lambda / 4$ vorzusehen, die insbesondere einen Brechungsindex zwischen 1,7 und 2,4 und eine Dicke zwischen 4 nm und 30 nm aufweisen kann.

Ein geeignetes Material für diese hochbrechende Schicht ist beispielsweise Tantalpentoxid, das den Vorteil hat, daß es mit den gleichen Verfahren wie Magnesiumfluorid aufgedampft werden kann. Selbstverständlich können aber auch andere hochbrechende Materialien und insbesondere andere hochbrechende Metalloxide, wie beispielsweise TiO_2 verwendet werden, das einen Brechungsindex $n = 2,4$ hat.

Neben der Realisierung von 1- oder 2-schichtigen Belägen ist auch die Realisierung von Belägen mit mehr als zwei Schichten, beispielsweise mit vier Schichten möglich.

Beispiele hierfür sind in den Ansprüchen 12 bis 14 angegeben.

Darüberhinaus kann jede der bei dem erfindungsgemäßen Belag eingesetzten Schichten auch in mehrere aus unterschiedlichen Materialien bestehende Schichtsysteme "aufgespalten" werden.

EP 0 619 504 A1

So ist es möglich, die oberste aus einem Metallfluorid und insbesondere aus MgF_2 bestehende Schicht in zwei Schichten aufzuspalten, von denen die eine als Haftvermittler dient und insbesondere aus Al_2O_3 mit einer Dicke bis zu 20 nm bestehen kann. Auf der als Haftvermittler dienenden Schicht wird dann die Metallfluoridschicht mit einer Dicke insbesondere zwischen 50 und 150 nm aufgebracht.

5 Ferner ist es möglich auf der Metallfluorid-Schicht einen Schutzfilm mit einer Dicke zwischen ca. 1 nm und 20 nm aufzubringen, der insbesondere ein Lack, beispielsweise ein Tauchlack, oder eine Plasmapolymersisationsschicht sein kann. Selbstverständlich können die vorgenannten Maßnahmen auch miteinander kombiniert werden.

Weiterhin ist es bevorzugt, wenn der Belag zusätzlich eine direkt auf dem Kunststoffmaterial des Brillenglases aufgebrachte Haftschrift und/oder eine Hartschrift aufweist. Die Haftschrift, die aus einem leichtoxidierenden Material bestehen sollte, kann beispielsweise aus SiO_x oder CrO_x , jeweils mit $0,5 \leq x \leq 2$ und/oder einem Polymer bestehen und bevorzugt eine Dicke von weniger als 100 nm aufweisen.

Die Hartschrift, die bevorzugt eine Dicke zwischen 300 nm und 10000 nm aufweist, kann aus Siliziumdioxid, einem Lack, beispielsweise einem Epoxid- und insbesondere einem Polysiloxanlack, einer Plasmapolymersisations-schicht, die ebenfalls insbesondere aus einem Siloxan bestehen kann, und/oder
15 einem "Diamond-like-Coating", d.h. einem sogenannten DLC-Film bestehen. Dabei ist es bevorzugt, wenn der Hartschrift hochbrechende Materialien derart zugesetzt sind, daß diese einen Brechungsindex-Gradienten in Richtung ihrer Schichtdicke aufweist. Hierdurch werden Oszillationen im Reflexionsfaktor zumindest abgebaut. Als hochbrechendes Material kann beispielsweise Tantalpentoxid, aber auch andere Materialien,
20 wie das bereits erwähnte Titanoxid verwendet werden.

Oszillationen des Reflexionsfaktors können weiterhin durch eine weitere Schicht mit einer Dicke zwischen $0,5 \dots 1,5 \cdot \lambda/4$ und einem Brechungsindex, der zwischen dem Brechungsindex der Hartschrift und dem des Substrates oder der Haftschrift liegt, vermieden werden. Diese weitere Schicht kann beispielsweise aus SiO_y mit $0,5 \leq y \leq 2$ bestehen, wobei bei einer ebenfalls aus SiO_x bestehenden Haftschrift gilt: $x <$
25 y .

Bevorzugt ist jedoch die Verwendung eines zwischengeschobenen weiteren Schichtsystems, das aus einer niederbrechenden und einer hochbrechenden Schicht besteht.

Dieses weitere Schichtsystem ist insbesondere zwischen Haftschrift und Hartschrift angeordnet.

Bei einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung werden die Schichten so ausgewählt, daß es
30 möglich ist, sämtliche Schichten mittels eines plasmaunterstützten Aufdampfverfahrens aufzubringen, das den Vorteil hat, daß die Temperatur des Substrats während des Aufdampfvorganges höchstens 100°C erreicht und dennoch hervorragende mechanische Eigenschaften aufweist, wobei die empfindlichen Kunststoffmaterialien mit einem Brechungsindex bis 1,7 nicht geschädigt werden.

Die Erfindung wird nachstehend anhand von Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die Zeichnung näher beschrieben,
35 deren einzige Figur den mittleren Reflexionsfaktor für verschiedene Ausführungsbeispiele zeigt.

In der Zeichnung ist der (mittlere) Reflexionsfaktor [in Prozent] als Funktion der Wellenlänge [in Nanometer (nm)] für verschiedene erfindungsgemäß ausgebildete Schichtsysteme dargestellt. Der tatsächliche Reflexionsfaktor weist "Oszillationen" auf, die - wie weiter unten noch erläutert wird - durch ein
40 zwischen Haftschrift und Haftschrift angeordnetes Schichtsystem gedämpft werden können.

Bei den Schichtsystemen 1 bis 4 wird ein Substrat mit einem Brechungsindex $n = 1,6$ verwendet, auf dem eine Haftschrift aus SiO_x mit einem Brechungsindex von 1,7 und einer Dicke von 5 nm aufgebracht ist, auf der wiederum eine Hartschrift aus SiO_2 mit einer Dicke von 3000 nm und einem Brechungsindex von 1,46 aufgebracht ist.

45 Bei dem Schichtsystem 5 wird ein Substrat mit einem Brechungsindex von 1,5 verwendet.

Schichtsystem 1

Das Schichtsystem 1 ist ein (Einfach-)Schichtsystem, das lediglich die vorstehend beschriebene Haftschrift
50 und die Hartschrift und hierauf eine Schicht aus MgF_2 mit einer Dicke von 96 nm aufweist. Mit dem Bezugszeichen 1 ist die (mittlere) Reflexionskurve 1 bezeichnet, die man mit diesem Schichtsystem erhält.

Schichtsystem 2

55 Das Schichtsystem 2 weist wiederum eine Haftschrift und eine Hartschrift mit den vorstehend angegebenen Dicken auf. Auf der Hartschrift ist eine Ta_2O_5 -Schicht mit einer Dicke von 8,3 nm und einem Brechungsindex $n = 2,1$ und hierauf eine Schicht aus MgF_2 mit einer Dicke von 123 nm und einem Brechungsindex $n = 1,38$ aufgebracht. Mit 2 ist wiederum die zugehörige mittlere Reflexionskurve bezeich-

EP 0 619 504 A1

net.

Schichtsystem 3

- 5 Bei dem Schichtsystem 3 ist auf der Hartschicht ein vierschichtiges Schichtsystem aufgebracht, das wie folgt aufgebaut ist:

unterste Schicht			
10	Ta ₂ O ₅	6,7 nm, Brechungsindex:	2,1
	Al ₂ O ₃	58 nm	1,63
	Ta ₂ O ₅	127 nm	2,1
	MgF ₂	96 nm	1,38
oberste Schicht.			

15

3 bezeichnet die zugehörige mittlere Reflexionskurve.

Bei dem Schichtsystem 3 ist ferner zwischen Hartschicht und Haftschrift ein Zwischensystem eingeschoben, das die Oszillationen dämpft. Die Reflexionskurve 3 ergibt sich mit diesem Zwischensystem.

20 Schichtsystem 4

Das Schichtsystem ist eine Modifikation eines vierschichtigen Systems, bei dem sich auf der Hartschicht ein Schichtsystem befindet, dessen dritte (hochbrechende) Schicht in zwei Schichten aufgespalten ist, und das wie folgt aufgebaut ist:

25

unterste Schicht			
30	Ta ₂ O ₅	12,6 nm, Brechungsindex:	2,1
	Al ₂ O ₃	52,8 nm	1,63
	TiO ₂	22,5 nm	2,4
	Ta ₂ O ₅	93,1 nm	2,1
	MgF ₂	97,6 nm	1,38
oberste Schicht.			

- 35 Das Bezugszeichen 4 bezeichnet wiederum die mittlere Reflexionskurve.

Schichtsystem 5

- 40 Im Gegensatz zu den Schichtsystemen 1 bis 4, die auf einem Substrat mit einem Brechungsindex $n=1,6$ aufgebracht sind, ist das Schichtsystem 5 auf einem Substrat mit einem Brechungsindex $n=1,5$ aufgebracht. Bei dem Schichtsystem handelt es sich um eine Einzelschicht aus MgF₂ mit einer Dicke von 96 nm, die auf einer Hartschicht aus SiO₂ mit einer Dicke von 3000 nm und einem Brechungsindex von 1,46 aufgebracht ist, die wiederum auf einer Haftschrift aus SiO_x mit einem Brechungsindex von 1,7 und einer Dicke von 5 nm aufgebracht ist, die für eine gute Verbindung zum Substrat beispielsweise aus CR 39 sorgt.

- 45 Das Bezugszeichen 5 bezeichnet die mittlere Reflexionskurve dieses Schichtsystems.

Die dargestellten Reflexionsfaktoren zeigen, daß sämtliche Schichten bezogen auf die Komplexität des jeweiligen Schichtaufbaus hervorragende Antireflexionseigenschaften haben.

Vorstehend ist die Erfindung exemplarisch ohne Beschränkung des allgemeinen Erfindungsgedankens beschrieben worden:

- 50 Insbesondere sind die für die einzelnen Schichten angegebenen Zahlenwerte nicht als einschränkend zu betrachten. So erhält man gleichwertige Reflexionseigenschaften wie beim Schichtsystem 2, wenn man auf einer Ta₂O₅-Schicht mit einer Dicke von 7,2 nm eine Kryolith-Schicht mit einer Dicke von 123 nm und einem Brechungsindex von 1,35 aufbringt.

- Als weiteres Beispiel für Modifikationen sei die Möglichkeit genannt, die oberste Schicht aufzuspalten.
55 Beispielsweise kann das Schichtsystem 3 dadurch verbessert werden, daß die drei unteren Schichten beibehalten werden und die oberste Schicht aus MgF₂ in zwei Schichten aufgespalten wird. Diese beiden Schichten können beispielsweise aus MgF₂ mit einer Dicke von 89,2 nm und einer Plasmapolymersations-schicht mit einer Dicke von 5 nm und einem Brechungsindex von $n=1,5$ bestehen.

EP 0 619 504 A1

Weiterhin können die als Materialien für das Brillenglas angegebenen Materialien photochrom und/oder dauernd eingefärbt sein.

Patentansprüche

- 5
1. Antireflex-Belag für ein Brillenglas aus Poly(-diethylenglycolbisallylcarbonat), Polycarbonat, Polymethyl-
methacrylat, Polythiourethanen, Poly(bisphenol-A-bis-allylcarbonat)
dadurch **gekennzeichnet**, daß die oberste Schicht des Antireflex-Schichtsystems eine niederbrechen-
10 de Schicht mit einer Dicke zwischen $0,5 \cdot \lambda$ / 4 für eine in der Brillenoptik übliche Bezugswellenlänge
ist, die wenigstens teilweise aus mindestens einem Metallfluorid mit einem Brechungsindex $\leq 1,43$
besteht.
 2. Belag nach Anspruch 1,
dadurch **gekennzeichnet**, daß das Metallfluorid MgF_2 ist.
 - 15 3. Belag nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch **gekennzeichnet**, daß die oberste Schicht aus wenigstens zwei Schichten besteht, von denen
die untere Schicht, z.B. Al_2O_3 , mit einer Dicke bis zu 20 nm als Haftvermittler dient, auf der die
Metallfluorid-Schicht mit einer Dicke zwischen 50 und 150 nm aufgebracht ist.
 - 20 4. Belag nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch **gekennzeichnet**, daß die niederbrechende oberste Schicht einen auf der Metallfluorid-Schicht
aufgebrachten Schutzfilm mit einer Dicke zwischen ca. 1 nm und 20 nm aufweist.
 - 25 5. Belag nach Anspruch 4,
dadurch **gekennzeichnet**, daß der Schutzfilm eine Lackschicht oder eine Plasmapolymersations-
schicht ist.
 6. Belag nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
30 dadurch **gekennzeichnet**, daß der Belag als einzige Schicht die Schicht aus MgF_2 aufweist.
 7. Belag nach einem der Ansprüche 1 bis 6
dadurch **gekennzeichnet**, daß unter der niederbrechenden obersten Schicht eine hochbrechende
Schicht mit einer Dicke $< \lambda$ / 4 vorgesehen ist.
 - 35 8. Belag nach Anspruch 7,
dadurch **gekennzeichnet**, daß die hochbrechende Schicht einen Brechungsindex zwischen 1,7 und 2,4
und eine Dicke zwischen 4 und 30 nm aufweist.
 - 40 9. Belag nach Anspruch 7 oder 8,
dadurch **gekennzeichnet**, daß die hochbrechende Schicht aus Ta_2O_5 besteht.
 10. Belag nach Anspruch 7 oder 8,
dadurch **gekennzeichnet**, daß die hochbrechende Schicht aus einer Ta_2O_5 -Schicht und einer weiteren
45 Schicht mit einem Brechungsindex zwischen 1,7 und 2,4 besteht.
 11. Belag nach Anspruch 10,
dadurch **gekennzeichnet**, daß die weitere Schicht aus Yttriumoxid besteht.
 - 50 12. Belag nach einem der Ansprüche 7 bis 11,
dadurch **gekennzeichnet**, daß zwischen der hochbrechenden Schicht und der obersten niederbre-
chenden Schicht eine weitere Schicht mit vergleichsweise niedrigem Brechungsindex und eine weitere
hochbrechende Schicht angeordnet sind.
 - 55 13. Belag nach Anspruch 12,
dadurch **gekennzeichnet**, daß die weitere Schicht mit vergleichsweise niedrigem Brechungsindex aus
 Al_2O_3 besteht und eine Dicke zwischen ca. 40 und 90 nm aufweist.

EP 0 619 504 A1

14. Belag nach Anspruch 12 oder 13,
dadurch **gekennzeichnet**, daß die hochbrechende Schicht aus Ta_2O_5 besteht und eine Dicke zwischen ca. 100 und 150 nm aufweist.
- 5 15. Belag nach einem der Ansprüche 1 bis 14,
dadurch **gekennzeichnet**, daß zumindest die Metallfluorid-Schichten mittels eines plasmaunterstützten Aufdampfverfahrens aufgebracht sind.
- 10 16. Belag nach einem der Ansprüche 1 bis 15,
dadurch **gekennzeichnet**, daß eine direkt auf dem Kunststoffmaterial des Brillenglases aufgetragene Haftschrift und/oder eine Hartschrift auf dem Brillenglas vorgesehen ist.
17. Belag nach Anspruch 16,
dadurch **gekennzeichnet**, daß die Haftschrift aus einem leicht oxidierenden Material besteht.
- 15 18. Belag nach Anspruch 16 oder 17,
dadurch **gekennzeichnet**, daß die Haftschrift aus SiO_x, CrO_x jeweils mit $0,5 \leq x \leq 2$ und/oder einem Polymer besteht.
- 20 19. Belag nach einem der Ansprüche 16 bis 18,
dadurch **gekennzeichnet**, daß die Haftschrift eine Dicke von weniger als ca. 100 nm hat.
20. Belag nach einem der Ansprüche 16 bis 19,
dadurch **gekennzeichnet**, daß die Hartschrift eine Schicht mit einer Dicke zwischen 300 nm und
25 10000 nm ist.
21. Belag nach Anspruch 20,
dadurch **gekennzeichnet**, daß die Hartschrift aus SiO_2 , einem Lack und insbesondere einem Polysiloxanlack, einer Plasmapolymersierungsschicht insbesondere aus einem Siloxan und/oder einem
30 DLC-Film besteht.
22. Belag nach Anspruch 21,
dadurch **gekennzeichnet**, daß die Hartschrift hochbrechende Materialien zugesetzt sind.
- 35 23. Belag nach Anspruch 22,
dadurch **gekennzeichnet**, daß das hochbrechende Material Ta_2O_5 ist.
24. Belag nach Anspruch 22 oder 23,
dadurch **gekennzeichnet**, daß der Zusatz von hochbrechendem Material nicht gleichmäßig erfolgt, so
40 daß die Hartschrift einen Brechungsindex-Gradienten in Richtung ihrer Schichtdicke aufweist.
25. Belag nach einem der Ansprüche 16 bis 24,
dadurch **gekennzeichnet**, daß zwischen der Hartschrift und der Haftschrift zum Abbau von eventuellen Oszillationen des Reflexionsfaktors ein weiteres Schichtsystem vorgesehen ist.
- 45 26. Belag nach Anspruch 25,
dadurch **gekennzeichnet**, daß das weitere Schichtsystem aus einem hochbrechenden und einem niederbrechenden Material besteht.
- 50 27. Belag nach Anspruch 25,
dadurch **gekennzeichnet**, daß das weitere Schichtsystem aus einer Schicht mit einer Dicke zwischen $0,5 \dots 1,5 \cdot \lambda/4$ und einem Brechungsindex besteht, der zwischen dem Brechungsindex der Hartschrift und dem der Haftschrift bzw. des Substrats liegt.
- 55 28. Belag nach Anspruch 26,
dadurch **gekennzeichnet**, daß die weitere Schicht aus SiO_y mit $0,5 \leq y \leq 2$ besteht.

EP 0 619 504 A1

29. Belag nach Anspruch 27,
dadurch **gekennzeichnet**, daß bei einer aus SiO_x bestehenden Haftschrift gilt: $x < y$.

5 30. Belag nach einem der Ansprüche 1 bis 28,
dadurch **gekennzeichnet**, daß sämtliche Schichten mittels eines plasmaunterstützten Aufdampfverfahrens aufgebracht sind.

10 31. Belag nach Anspruch 29,
dadurch **gekennzeichnet**, daß die Temperatur des Substrats während des Aufdampfvorgangs höchstens 100°C erreicht hat.

15

20

25

30

35

40

45

50

55



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 94 10 5480

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.5)
X	DATABASE WPI Week 8334, Derwent Publications Ltd., London, GB; AN 83-743755 & JP-A-58 118 602 (ASAHI OPTICAL) 14. Juli 1983 * Zusammenfassung *	1-4, 8, 9, 15, 16, 21-23, 30	G02B1/10
Y	---	1-5, 15, 30, 31	
Y	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 9, no. 285 (P-404) (2008) 12. November 1985 & JP-A-60 126 601 (HOOYA) 6. Juli 1985 * Zusammenfassung *	1-3	
Y	FR-A-2 680 583 (CEA) * Zusammenfassung; Abbildung 1 *	4, 5	
D, Y	EP-A-0 463 230 (LEYBOLD) * Zusammenfassung *	15, 30, 31	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.5)
P, X	EP-A-0 586 050 (NIKON) * Seite 8, Zeile 48 - Seite 9; Abbildungen 1-17 *	1-4, 15, 30	G02B
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort		Abschlußdatum der Recherche	
DEN HAAG		21. Juli 1994	
		Forscher	
		Malic, K	
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument I : aus andern Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	